

試験結果報告書

サンレックス株式会社 殿

〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号
 財団法人 日本塗料検査協会
 西支 部



No. 076182

支部長

報告日：平成19年12月17日



品名	バスアート Lot No. —	試料受付日	平成19年11月21日
		試料採取日	平成 年 月 日
		試料採取場所	—
製造者名	サンレックス株式会社	試料数量	試験片 1枚
試験項目	成績	規 格	
		試験方法	
耐洗浄性 外観	(3600回) 異常を認めない。 以上	引用文献「JIS K 5400:1990 8.11 耐洗浄性」によるほか、下記の通りとする。 洗剤のバスマジックリンを染み込ませたスポンジタワシに500gの荷重をかけて試験面を擦る。規定の回数擦った後、水で洗い、擦った場所を目視で観察する。	